



Caparol	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
Capalac Aqua PU Alkyd Satin Gloss	2,0 1,8 - 2 bar	1,9 2 bar	2,0 2 bar	1,9 2 bar	1,8 2 bar	1,7 3 - 4 bar
Capalac Effektlacke	1,4 1,8 - 2 bar	1,5 2 bar	1,4 2 bar	1,5 2 bar	1,3 2 bar	1,4 3 - 4 bar
Capalac AllGrund	1,6 / 1,8 / 2,0 1,8 - 2 bar	1,9 / 2,2 2 bar	1,6 / 1,8 / 2,0 2 bar	1,9 / 2,2 2 bar	1,8 / 2,0 2 bar	1,7 / 2,0 3 - 4 bar
Capalac Vorlack	1,6 / 1,8 / 2,0 1,8 - 2 bar	1,9 / 2,2 2 bar	1,6 / 1,8 / 2,0 2 bar	1,9 / 2,2 2 bar	1,8 / 2,0 2 bar	1,7 / 2,0 3 - 4 bar
Capacryl PU-Gloss	2,0 1,8 - 2 bar	1,9 2 bar	2,0 1,5 - 2 bar	1,9 2 bar	1,8 2 bar	1,7 3 - 4 bar
Capacryl PU-Satin	2,0 1,8 - 2 bar	1,9 2 bar	2,0 1,5 - 2 bar	1,9 2 bar	1,8 2 bar	1,7 3 - 4 bar
Capalac Heizkörperlack	1,6 / 1,8 / 2,0 1,8 - 2 bar	1,7 / 1,9 2 bar	1,6 / 1,8 / 2,0 2 bar	1,7 / 1,9 2 bar	1,6 / 1,8 2 bar	1,5 / 1,7 3 - 4 bar
Capalac Dickschichtlack	2,0 1,8 - 2 bar	2,2 2 bar	2,0 2 bar	2,2 2 bar	2,0 2 bar	2,0 3 - 4 bar
Capalac Dickschichtlack Glimmer	2,0 / 2,5 1,8 - 2 bar	-- --	2,0 / 2,5 1,5 - 2 bar	-- --	2,0 / 2,5 1 - 2 bar	2,0 / 2,5 3 - 4 bar
Capalac F7	1,4 / 1,6 1,8 - 2 bar	1,5 / 1,7 1 - 2 bar	1,4 / 1,6 1,5 bar	1,5 / 1,7 1 - 2 bar	1,6 / 1,8 1 - 2 bar	1,5 3 - 4 bar
Capalac 2K-EP-Haftgrund	1,6 / 1,8 / 2,0 1,8 - 2 bar	1,9 / 2,2 2 bar	1,6 / 1,8 / 2,0 2 bar	1,9 / 2,2 2 bar	1,8 / 2,0 2 bar	1,7 / 2,0 3 - 4 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Caparol	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
Capalac Perlglanz/Metallic	1,4	1,5	1,4	1,5	1,3	1,4
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 bar	2 bar	2 bar	3 - 4 bar
Capalac Hochglanz-Buntlacke	1,4	1,5	1,4	1,5	1,3	1,4
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 bar	2 bar	2 bar	3 - 4 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Caparol	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
Capalac Aqua PU Alkyd Satin Gloss	--	2850 / 3350	1,3	1,3
	--	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Capalac Effektlacke	--	2850	1,1	1,1
	--	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Capalac AllGrund	SM	2850 / 3350	1,3	1,3
	2 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Capalac Vorlack	SM	2850 / 3350	1,3	1,3
	2 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Capacryl PU-Gloss	--	2850	1,3	1,3
	--	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Capacryl PU-Satin	--	2850	1,3	1,3
	--	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Capalac Heizkörperlack	--	2850 / 3350	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Capalac Dickschichtlack	SM	2850 / 3350	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5
	2 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Capalac Dickschichtlack Glimmer	SM	3850	1,5	1,5
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Capalac F7	--	--	1,3	1,3
	--	--	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Capalac 2K-EP-Haftgrund	SM	2850 / 3350	1,3	1,3
	2 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Caparol	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
Capalac Perlglanz/Metallic	--	2850	1,1	1,1
	--	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Capalac Hochglanz-Buntlacke	--	2850	1,1	1,1
	--	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.