



Henelit	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
MDF ISO-Füller	1,6 / 1,8 / 2,0	1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,7 W / 2,0 W
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	1,0 - 2,0 bar	1,5 - 2,0 bar	2 bar	2,0 - 3,0 bar
PUR-Profi-Color	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	1 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	2 - 3 bar
Henekote Aktivgrund	1,6	1,7 / 1,9	1,6	1,7 / 1,9	1,6 / 1,8	1,7
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1,5 - 2,0 bar	2,0 bar	2 bar	2,0 - 3,0 bar
PUR-Grund 12610	1,6	1,7 / 1,9	1,6	1,7 / 1,9	1,6 / 1,8	1,7 / 1,7 W
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	1,0 - 2,0 bar	1,5 - 2,0 bar	2 bar	2,0 - 3,0 bar
PUR-Sun Blocker	1,6	1,7 / 1,9	1,6	1,7 / 1,9	1,6 / 1,8	1,7 / 1,7 W
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	1,0 - 2,0 bar	1,5 - 2,0 bar	2 bar	2,0 - 3,0 bar
PUR-Dualit	1,6	1,7 / 1,9	1,6	1,7 / 1,9	1,6 / 1,8	1,7 / 1,7 W
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	1,0 - 2,0 bar	1,5 - 2,0 bar	2 bar	2,0 - 3,0 bar
Aqua-Sun Blocker	1,6	1,7 / 1,9	1,6	1,7 / 1,9	1,8	1,7 / 1,7 W
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	1,5 - 2,0 bar	1,5 - 2,0 bar	2 bar	2,0 - 3,0 bar
Aqua-Brillant	1,6	1,7 / 1,9	1,6	1,7 / 1,9	1,8	1,7 / 1,7 W
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	1,5 - 2,0 bar	1,5 - 2,0 bar	2 bar	2,0 - 3,0 bar
Hydro UV Brillant HUE 1290	1,6	1,7 / 1,9	1,6	1,7 / 1,9	1,6	1,7
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	1,5 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	2 - 3 bar
PUR Füllgrund DP 4570	1,6 / 1,8 / 2,0	1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,7 W / 2,0 W
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	1,0 - 2,0 bar	1,5 - 2,0 bar	2 bar	2,0 - 3,0 bar
MDF-Profi	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	1 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	2 - 3 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Henelit	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
Aqua-Fair-Brillant	1,6	1,7 / 1,9	1,6	1,7 / 1,9	1,8	1,7 / 1,7 W
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	1,5 - 2,0 bar	1,5 - 2,0 bar	2 bar	2,0 - 3,0 bar
Hydro Primer	2,0 / 2,5	2,2	2,0 / 2,5	2,2	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 bar	2 bar	2 bar	3 - 4 bar
Hydro Henex	2,0	2,2	2,0	2,2	2,0	2,0
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 bar	2 bar	2 bar	3 bar
Korrosan	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	1 - 2 bar	1,5 - 2 bar	1 - 2 bar	2 - 3 bar
Henex Decklack	1,6 / 1,8 / 2,0	1,9	1,6 / 1,8 / 2,0	1,9	1,6 / 1,8	1,7 / 2,0
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	2 bar	2 - 3 bar
2-K-Acryl-Decklack	1,4 / 1,6	1,4 / 1,5 / 1,7	1,4 / 1,6	1,4 / 1,5 / 1,7	1,6	1,4 / 1,5 / 1,7
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 bar	2 bar	2 bar	3 - 4 bar
2-K-Acryl-Strukturlack	2,5	--	2,5	--	2,5	2,5
	1,8 - 2 bar	--	1 - 2 bar	--	0,5 - 2 bar	1 - 3 bar
Hydro Beizen	1,0 / 1,2 / 1,3	--	--	1,0 / 1,2 / WSB / 1,3	1,3	1,0 E / MSB
	1,8 - 2 bar	--	--	1,5 - 2,0 bar	1 - 2 bar	2,0 - 3,0 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Henelit	SATAminijet 4400 B HVLP	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
MDF ISO-Füller	--	--	2350 / 2850	--	--
	--	--	3 bar	--	--
PUR-Profi-Color	--	--	2350 / 2850	--	--
	--	--	3 bar	--	--
Henekote Aktivgrund	--	--	2350 / 2850	--	1,1 / 1,3
	--	--	3 bar	--	2 - 4 bar
PUR-Grund 12610	--	--	2350 / 2850	--	--
	--	--	3 bar	--	--
PUR-Sun Blocker	--	--	2350 / 2850	--	--
	--	--	3 bar	--	--
PUR-Dualit	--	--	2350 / 2850	--	--
	--	--	3 bar	--	--
Aqua-Sun Blocker	--	--	2350 / 2850	--	--
	--	--	3 bar	--	--
Aqua-Brillant	--	--	2350 / 2850	--	--
	--	--	3 bar	--	--
Hydro UV Brillant HUE 1290	--	--	2350 / 2850	--	--
	--	--	3 bar	--	--
PUR Füllgrund DP 4570	--	--	2350 / 2850	--	--
	--	--	3 bar	--	--
MDF-Profi	--	--	2350 / 2850	--	--
	--	--	3 bar	--	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Henelit	SATAminijet 4400 B HVLP	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
Aqua-Fair-Brillant	--	--	2350 / 2850	--	--
	--	--	3 bar	--	--
Hydro Primer	--	SM	2850 / 3350	1,3	1,3
	--	2 - 3 bar	3 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Hydro Henex	--	SM	2850 / 3350	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	2 - 3 bar	3 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Korrosan	--	SM	2850	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	2 - 3 bar	3 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Henex Decklack	--	SM	2350 / 2850	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	2 - 3 bar	3 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
2-K-Acryl-Decklack	--	--	2350	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	--	3 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
2-K-Acryl-Strukturlack	--	SM	3350 / 3850	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5
	--	1 - 3 bar	3 bar	1 - 4 bar	1 - 4 bar
Hydro Beizen	1,0 / 1,2 / WSB / 1,3	--	--	--	--
	1,5 - 2,0 bar	--	--	--	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.