



Südwest	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
Flächen-Lasur	2,0 / 2,5	2,2	2,0 / 2,5	2,2	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1 - 2 bar	3 - 4 bar
AquaVision® Flächen-Lasur	1,6	1,5 / 1,7	1,6	1,5 / 1,7	1,6	1,5 / 1,7
	1,8 - 2 bar	2 bar	1 - 2 bar	2 bar	1 - 2 bar	3 bar
AquaVision® Vorlack	2,0 / 2,5	2,2	2,0 / 2,5	2,2	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5
	1,8 - 2 bar	2 bar	1 - 2 bar	2 bar	1 - 2 bar	3 bar
AquaVision® Weißlack/Buntlack	2,0 / 2,5	2,2	2,0 / 2,5	2,2	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1 - 2 bar	3 bar
All-Deck Weiß-und Buntlack	2,0 / 2,5	--	2,0 / 2,5	--	--	2,0 / 2,5
	1,8 - 2 bar	--	1,5 - 2 bar	--	--	3 - 4 bar
2K All-Grund	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 1,9 / 2,2	1,6 / 1,8 / 2,0	1,7 / 2,0 / 2,5
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1 - 2 bar	3 - 4 bar
2K-Acryl-Lack	1,4 / 1,6	1,7	1,4 / 1,6	1,7	1,6	1,5 / 1,7
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1 - 2 bar	3 - 4 bar
2K-Acryl-Seidenglanzlack	1,4 / 1,6	1,7	1,4 / 1,6	1,7	1,6	1,5 / 1,7
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1 - 2 bar	3 - 4 bar
2K-Acryl-Klarlack	1,4 / 1,6	1,4 / 1,5	1,4 / 1,6	1,4 / 1,5	1,3 / 1,6	1,4 / 1,5
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1 - 2 bar	3 bar
All-Grund	2,0 / 2,5	--	2,0 / 2,5	--	--	2,0 / 2,5
	1,8 - 2 bar	--	1,5 - 2 bar	--	--	3 - 4 bar
LBN-300	1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0	1,4 / 1,5 / 1,7 / 1,9	1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0	1,4 / 1,5 / 1,7 / 1,9	1,3 / 1,6 / 1,8 / 2,0	1,4 / 1,5 / 1,7 / 2,0
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1 - 2 bar	3 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Südwest	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
All-Deck Metallic-Lack	1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0	1,4 / 1,5 / 1,7 / 1,9	1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0	1,4 / 1,5 / 1,7 / 1,9	1,6 / 1,8 / 2,0	1,4 / 1,5 / 1,7 / 2,0
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1 - 2 bar	3 - 4 bar
Aqua Alu-Effektlack	2,0 / 2,5	2,2	2,0 / 2,5	2,2	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1 - 2 bar	3 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Südwest	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
Flächen-Lasur	SM	2350 / 2850	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
AquaVision® Flächen-Lasur	--	2350	1,1	1,1
	--	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
AquaVision® Vorlack	SM	2850 / 3350	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
AquaVision® Weißlack/Buntlack	SM	2850 / 3350	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
All-Deck Weiß-und Buntlack	SM	3350	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
2K All-Grund	SM	2850 / 3350	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
2K-Acryl-Lack	--	2350 / 2850	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
2K-Acryl-Seidenglanzlack	--	2350 / 2850	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
2K-Acryl-Klarlack	--	2350	1,1	1,1
	--	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
All-Grund	SM	3350	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
LBN-300	--	2350	1,1 / 1,3 / 1,5	1,1 / 1,3 / 1,5
	--	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Südwest	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
All-Deck Metallic-Lack	SM	3350	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Aqua Alu-Effektlack	SM	2850 / 3350	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.