



Votteler	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
Beizen ca. 12 sek. im 4 mm Becher	1,2	1,0 / 1,2 / WSB / 1,3	1,2	1,0 / 1,2 / WSB / 1,3	1,3	1,0 E
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	1 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	3 bar
Füller ab ca. 30 sek. im 4 mm Becher	2,0	2,2	2,0	2,2	2,0	2,0
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	1,5 - 2,5 bar	2,5 - 3,5 bar
Lacke bis 25 sek. im 4 mm Becher	2,0	1,9	2,0	1,9	1,6 / 1,8	1,5 / 1,7 E
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	1,5 - 2,5 bar	2,5 - 3,5 bar
Lacke über 25 sek. im 4 mm Becher	2,0	1,9	2,0	1,9	1,6 / 1,8	2,0
	1,8 - 2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	1,5 - 2,5 bar	2,5 - 3,5 bar
Kunststoff-Dekor-Lacke	1,3	--	--	--	2,0	--
	1,8 - 2 bar	--	--	--	1,5 - 2,5 bar	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Votteler	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
Beizen ca. 12 sek. im 4 mm Becher	--	--	0,8	0,8
	--	--	1 - 2 bar	1 - 2 bar
Füller ab ca. 30 sek. im 4 mm Becher	SM	3350	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	2 - 3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Lacke bis 25 sek. im 4 mm Becher	--	2850	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	--	2 - 3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Lacke über 25 sek. im 4 mm Becher	SM	3350	1,3	1,3
	1,5 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Kunststoff-Dekor-Lacke	--	--	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
	--	--	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.