



Warnecke & Böhm	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix
PUR UHS Decklack 2K Reihe 41	1,6	1,7	1,6	1,5 / 1,7	SM	--
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1 - 2 bar	3,0 - 4,0 bar	2,5 - 3 bar	--
Decklack 2K Reihe 51	1,6	1,7	1,6	1,4 / 1,5 / 1,7	--	2350 / 3350
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1 - 2 bar	3,0 - 4,0 bar	--	2 bar
EP-Grundierung/Primer 2K Reihe 46	1,6	1,7	1,6	1,4 / 1,5 / 1,7	--	--
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1 - 2 bar	3,0 - 4,0 bar	--	--
PUR HS Decklack 2K Reihe 56	1,6	1,7	1,6	1,5 / 1,7	SM	--
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1 - 2 bar	3,0 - 4,0 bar	1,5 - 3 bar	--
Strukturlack 2K Reihe 54	2,0 / 2,5	--	1,3 / 1,6	2,0 / 2,5	1,7 / 2,0	--
	1,8 - 2 bar	--	1 - 2 bar	3,0 - 4,0 bar	1 - 3 bar	--
Strukturlack 2K Reihe 59	2,0 / 2,5	--	1,3 / 1,6	2,0 / 2,5	--	--
	1,8 - 2 bar	--	1 - 2 bar	3,0 - 4,0 bar	--	--
Strukturlack 2K Reihe 75	2,0 / 2,5	--	1,3 / 1,6	2,0 / 2,5	1,7 / 2,0	--
	1,8 - 2 bar	--	1 - 2 bar	3,0 - 4,0 bar	1 - 3 bar	--
Strukturlack 2K Reihe 67	2,0 / 2,5	--	1,3 / 1,6	--	1,7 / 2,0	--
	1,8 - 2 bar	--	1 - 2 bar	--	1 - 3 bar	--
Decklack 2K Reihe 68	1,6	1,7	1,6	1,4 / 1,5 / 1,7	--	2350 / 3350
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1 - 2 bar	3,0 - 4,0 bar	--	2 bar
EP-Grundierung/Primer 2K Reihe 47	1,6	1,7	1,6	1,4 / 1,5 / 1,7	--	--
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1 - 2 bar	3,0 - 4,0 bar	--	--
EP-Grundierung/Primer 2K Reihe 73	1,6	1,7	1,6	1,4 / 1,5 / 1,7	--	--
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1 - 2 bar	3,0 - 4,0 bar	--	--

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air


\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Warnecke & Böhm	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix
Grundierung/Primer 1K Reihe 22	1,6	1,7	1,6	1,5 / 1,7 / 2,0	--	2850 / 3350
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1 - 2 bar	3,0 - 4,0 bar	--	2 bar
Grundierung/Primer 1K Reihe 42	1,6	1,7	1,6	1,5 / 1,7 / 2,0	--	2850 / 3350
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1 - 2 bar	3,0 - 4,0 bar	--	2 bar
Grundierung/Primer 1K Reihe 73	1,6	1,7	1,6	1,5 / 1,7 / 2,0	--	2850 / 3350
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1 - 2 bar	3,0 - 4,0 bar	--	2 bar
Grundierung/Primer 1K Reihe 72	1,6	1,7	1,6	1,5 / 1,7 / 2,0	--	2850 / 3350
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1 - 2 bar	3,0 - 4,0 bar	--	2 bar
Grundierung/Primer 1K Reihe 79	1,6	1,7	1,6	1,5 / 1,7 / 2,0	--	2850 / 3350
	1,8 - 2 bar	2,0 bar	1 - 2 bar	3,0 - 4,0 bar	--	2 bar
PUR UHS Strukturlack 2K Reihe 44	--	--	--	--	2,0	--
	--	--	--	--	1 - 3 bar	--
Strukturlack 1K Reihe 74	--	--	--	--	SM	--
	--	--	--	--	1 - 3 bar	--

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Warnecke & Böhm	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
PUR UHS Decklack 2K Reihe 41	1,1 / 1,3 / 1,5	1,1 / 1,3 / 1,5
	2,5 - 3 bar	2,5 - 3 bar
Decklack 2K Reihe 51	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	2 - 3 bar	2 - 3 bar
EP-Grundierung/Primer 2K Reihe 46	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	2 - 3 bar	2 - 3 bar
PUR HS Decklack 2K Reihe 56	1,1 / 1,3 / 1,5	1,1 / 1,3 / 1,5
	2,5 - 3 bar	2,5 - 3 bar
Strukturlack 2K Reihe 54	1,7 / 2,0	1,5 / 1,7 / 2,0
	1 - 3 bar	1 - 3 bar
Strukturlack 2K Reihe 59	1,7 / 2,0	1,7 / 2,0
	1 - 3 bar	1 - 3 bar
Strukturlack 2K Reihe 75	1,7 / 2,0	1,5 / 1,7 / 2,0
	1 - 3 bar	1 - 3 bar
Strukturlack 2K Reihe 67	1,7 / 2,0	1,5 / 1,7 / 2,0
	1 - 3 bar	1 - 3 bar
Decklack 2K Reihe 68	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	2 - 3 bar	2 - 3 bar
EP-Grundierung/Primer 2K Reihe 47	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	2 - 3 bar	2 - 3 bar
EP-Grundierung/Primer 2K Reihe 73	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	2 - 3 bar	2 - 3 bar

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Warnecke & Böhm	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
Grundierung/Primer 1K Reihe 22	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	2 - 3 bar	2 - 3 bar
Grundierung/Primer 1K Reihe 42	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	2 - 3 bar	2 - 3 bar
Grundierung/Primer 1K Reihe 73	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	2 - 3 bar	2 - 3 bar
Grundierung/Primer 1K Reihe 72	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	2 - 3 bar	2 - 3 bar
Grundierung/Primer 1K Reihe 79	1,1 / 1,3	1,1 / 1,3
	2 - 3 bar	2 - 3 bar
PUR UHS Strukturlack 2K Reihe 44	2,0	2,0
	1 - 3 bar	1 - 3 bar
Strukturlack 1K Reihe 74	1,7 / 2,0	1,5 / 1,7 / 2,0
	1 - 3 bar	1 - 3 bar
Strukturlack 1K Reihe 85	1,7 / 2,0	SM
	1 - 3 bar	1 - 3 bar

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.